



Raval dels Torrents, s/n
08297 Castellgalí, Barcelona (España)
(+34) 93 833 16 22
moratonas@marmoles-moratonas.com
www.marmoles-moratonas.com

Análisis técnico Beige Desert

Denominación comercial

BEIGE DESERT

Densidad Aparente (UNE-EN 1936:1999)	2,413 kg/cm ³
Porosidad Abierta (UNE-EN 1936:1999)	12,90%
Absorción por capilaridad (UNE-EN 1925:1999)	24,536 g/m ² s0.5
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 22-183/85)	2,8 mm
Resistencia a la compresión (UNE-EN 1926:1999)	104 Mpa.
Resistencia a la flexión (UNE-EN 13161:2002)	4,5 Mpa
Resistencia a la helacidad (UNE-EN 22371/2002)	-0,1% (tras 48 ciclos)
Resistencia a la flexión (UNE-EN 13161:2002)	16% (tras 48 ciclos)
Resistencia al choque (UNE-EN 22189:1985)	45 cm
Carga de rotura para anclajes (UNE-EN 13364/2002)	1741 N