



Raval dels Torrents, s/n
08297 Castellgalí, Barcelona (España)
(+34) 93 833 16 22
moratonas@marmoles-moratonas.com
www.marmoles-moratonas.com

Análisis técnico Golden Cloud

Denominación comercial

GOLDEN CLOUD

Densidad Aparente (UNE-EN 1936:1999)	2,310 kg/cm ³
Porosidad Abierta (UNE-EN 1936:1999)	16,00%
Absorción por capilaridad (UNE-EN 1925:1999)	82,7 g/m ² s0.5
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 14157:2005)	29,50 mm
Resistencia a la compresión (UNE-EN 1926:2007)	56 Mpa.
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372:2007)	7,5 Mpa
Resistencia a la helacidad (UNE-EN 12371:2002)	8,9 Mpa – 0% (tras 48 ciclos)
Resistencia al choque (UNE-EN 22189:1985)	4 J
Carga de rotura para anclajes (UNE-EN 13364/2002)	1000 N