



Raval dels Torrents, s/n  
08297 Castellgalí, Barcelona (España)  
(+34) 93 833 16 22  
moratonas@marmoles-moratonas.com  
www.marmoles-moratonas.com

# Análisis técnico Verde Ceniza

Denominación comercial

ARENISCA VERDE CENIZA

Densidad Aparente (UNE-EN 1936:2007)	2360 Kg/cm <sup>3</sup>
Porosidad Abierta (UNE-EN 1936:2007)	9,10%
Absorción por capilaridad (UNE-EN 1925:1999)	23,50 g/m <sup>2</sup> s0.5
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 14157:2005)	19,5
Resistencia a la compresión (UNE-EN 1926:1999)	74 Mpa
Resistencia a la flexión (UNE-EN 13161:2002)	9 Mpa
Resistencia a la helacidad (UNE-EN 22371:2002)	-2,6% (tras 12 ciclos)
Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372:2002)	16% (tras 12 ciclos helacidad)
Resistencia al choque térmico (UNE-EN 14066:2003)	-0,05% valor medio variación incremento de masa
Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 14231:2004)	91